

Modifioitu Joule- Saumausbitumi PMB25/55-80.

Bitumen Sealings Oy:n Joule-Saumausbitumi on saamaamiseen tarkoitettu polymeeribitumi. Polymeerit parantavat bitumin kylmäominaisuuksia ja nostavat lämmönkestoa. Joule-Saumausbitumia käytetään mm. asfaltin halkeamien saamaamiseen.

Joule-Saumausbitumi on valmistettu kotimaassa jalostetusta korkealuokkaisesta bitumista, joka on modifioitu synteettisellä SBS-kumilla ja lisäaineilla. Näin on saatu polymeeribitumi eli kumibitumi.

Ominaisuus	Yksikkö	Joule-Saumausbitumin Tyypilliset arvot
Tunkeuma 25°C	0,1 mm	40
Pehmenemispiste	°C	98
Venymä-palautuma 10°C	%	75
Murtumispiste	°C	-30

Tulityöt Joule-Saumausbitumin kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutus- yhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita.

Pakkaus Silikonoitu pahvilaatikko, 15 kg/laatikko. Kertakäyttölavalla 100 x 120 cm 49 laatikkoa, 735 kg/lava.

Lämmitys Lämmityksessä tulee käyttää kumibitumin lämmitykseen soveltuvaa termostaattia ja sekoittajalla varustettua pataa. Max. lämpötila 190°C.

Levitys Suositeltava levityslämpötila on 180 - 190 °C.