

Joule-kumibitumi PMB 40/100-80

Bitumen Sealings Oy:n kumibitumi on tehty vaativiin kohteisiin, joissa tarvitaan korkeita pehmenemispistearvoja ja edellytetään runsasta joustoa ja erinomaista palautuvuutta sekä kylmäominaisuuksia.

Bitumen Sealings Oy:n kumibitumi on valmistettu kotimaassa jalostetusta korkealuokkaisesta bitumista, joka on modifioitu synteettisellä SBS-kumilla.

Ominaisuus	Yksikkö	PMB40/100-80 Tyypilliset arvot
Tunkeuma 25°C	0,1 mm	50
Pehmenemispiste	°C	≥100
Venymä palautuma 10°C	%	90
Murtumispiste	°C	-39

Tulityöt Kumibitumin kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojelu- ja turvallisuusohjeita.

Pakkaus Silikonoitu pahvilaatikko, 15 kg/laatikko. Kertakäyttölavalla 100 x 120 cm 49 laatikkoa, 735 kg/lava.

Lämmitys Lämmityksessä tulee käyttää kumibitumin lämmitykseen soveltuvaa termostaatilla ja sekoittajalla varustettua pataa. Max. lämpötila 190°C.

Levitys Suositeltava levityslämpötila on 180 - 190 °C.