

Erikoisjoustava saumauskumibitumi, KB2 vaativaan saumaukseen , PMB KB85, PMB40/100-75

Bitumen Sealings Oy:n erikoisjoustava saumauskumibitumi **KB2** on asfaltin halkeamien saamaamiseen tarkoitettu polymeeribitumi. Tuotetta käytetään vaativissa kohteissa missä asfaltti liikkuu paljon esim. roudan vaikutuksesta talvella. **KB2**:n joustavuus kylmässä on erityisen hyvä, joten saumaus kestää useita vuosia.

Erikoisjoustava saumauskumibitumi **KB2** on valmistettu kotimaassa jalostetusta korkealuokkaisesta bitumista, joka on modifioitu synteettisellä SBS-kumilla ja lisäaineilla.

Ominaisuus	Yksikkö	KB2 Tyypilliset arvot
Tunkeuma 25°C	0,1 mm	80
Pehmenemispiste	°C	90°
Venymä Palautuma 10°C	%	89

- Tulityöt** Kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita.
- Pakkaus** Silikonoitu pahvilaatikko, 15 kg/laatikko. Kertakäyttölavalla 100 x 120 cm 49 laatikkoa, 735 kg/lava.
- Lämmitys** Lämmityksessä tulee käyttää kumibitumin lämmitykseen soveltuvaa termostaattia ja sekoittajalla varustettua pataa. Max. lämpötila 190°C.
- Levitys** Suositeltava levityslämpötila on 180 - 190 °C. Pintaan suositellaan levitettäväksi esim. hiekkasirote tarttuvuuden vähentämiseksi..