

## TOP-Saumausmassa ( TSM)

Asfaltin hiushalkeamien ja sahausurien sekä betonin saumojen saumausaine.

Bitumen Sealings Oy:n **TOP-saumausmassa** on sulana käytettävä kumi- ja muovielastomeerejä sisältävä täytemassa.

### Käyttö

Saumausmassa sulatetaan sekoittajalla ja termostaatilla varustetussa bitumipadassa. Valumassan lämpötila sulatusastiassa saa olla enintään 190°C. Valumassa kaadetaan saumattaviin uriin tai hiushalkeamiin esim. kaatonokallisella bitumikannulla. TOP-Saumausmassa soveltuu myös koneelliseen asennukseen.

### Laatuominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tunkeuma 25°C	0,1 mm	30
Pehmenemispiste	°C	90

**Tulityöt** Saumausmassa kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita.

**Pakkaus** -Silikonoitu pahvilaatikko, 20 kg/laatikko. Kertakäyttölavalla 100 x 120 cm  
49 laatikkoa, 980 kg/lava.

Lämmityksessä tulee käyttää termostaatilla ja sekoittajalla varustettua pataa. Max. lämpötila 190°C

### Varastointi ja kuljetus

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.